

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



NHL-SCT-1945

(AM)

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Patentschrift
10 DE 197 39 912 C 1

51 Int. Cl.⁶:
C 03 C 3/093
C 03 C 3/087

21 Aktenzeichen: 197 39 912.6-45
22 Anmeldetag: 11. 9. 97
43 Offenlegungstag: -
45 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 10. 12. 98

DE 197 39 912 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73 Patentinhaber:
Schott Glas, 55122 Mainz, DE

72 Erfinder:
Lautenschläger, Gerhard, Dr., 07743 Jena, DE;
Kloss, Thomas, 07745 Jena, DE; Schneider, Klaus,
99510 Apolda, DE; Brix, Peter, Dr., 55116 Mainz, DE

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

DE	1 96 17 344 C1
DE	1 96 03 698 C1
DE	38 08 573 C2
US	55 08 237
US	55 06 180
EP	5 27 320 B1
EP	5 10 544 B1
EP	7 14 862 A1
EP	6 72 629 A2
WO	97 11 920
WO	97 11 919
JP	08-2 95 530 A
JP	09-48 632 A

54 Alkalifreies Aluminoborosilicatglas und dessen Verwendung

57 Es wird ein alkalifreies Aluminoborosilicatglas be-
schrieben, das folgende Zusammensetzung (in Gew.-%
auf Oxidbasis) aufweist:

SiO₂ 57-60; B₂O₃ 6,5-9,5; Al₂O₃ 14-17,5; MgO 5-8; CaO 1-4;
SrO 5-8; BaO 0-3,5; mit MgO + CaO + SrO + BaO 15-17;
ZrO₂ 0,4-1,5; TiO₂ 0,4-1,5; CeO₂ 0,1-0,5; SnO₂ 0,2-1.

Besonders geeignet ist das Glas für die Verwendung als
Substratglas in der Displaytechnik.

DE 197 39 912 C 1

Gegenstand der Erfindung ist ein alkalifreies Aluminoborosilicatglas für den Einsatz in der Displaytechnik.

Die Anforderungen an ein Glas, welches in der Displaytechnik, z. B. als Frontscheibe für einen flachen Bildschirm, eingesetzt werden soll, sind ausführlich von W. H. Dumbaugh, P. L. Bocko und F. P. Fehlner ("Glasses for flat panel displays" in "High-Performance Glasses", hrsg. von M. Cable und J. M. Parker, Blackie and Son Limited, Glasgow und London, 1992) beschrieben worden. Die derzeit verfügbaren Gläser für derartige Anwendungen sind auch in dem Artikel "Advanced glass substrates for flat panel displays" von J. C. Lapp, P. L. Bocko und J. W. Nelson, Corning Research 1994, zusammengestellt. Die Güte der für Flachglassubstrate nötigen Eigenschaften, die maßgeblich die Präzision der Abbildungseigenschaften eines Systems beeinflussen, ergibt sich zum einen direkt aus der Glaszusammensetzung und zum anderen aus den Herstellungs-, Verarbeitungs- und Formgebungsverfahren und deren Vermögen, bestimmte Eigenschaften der Gläser wie Dickenprofil- und Ebenheitsparameter einzustellen, wobei die Verwendbarkeit der Verfahren häufig wieder durch die Glaszusammensetzung bzw. durch Glaseigenschaften limitiert ist.

Borosilicatgläser spielen bei einer Vielzahl von technisch orientierten Glasapplikationen eine herausragende Rolle. Besonders zeichnen sie sich durch hohe Temperaturwechsel- und Temperaturunterschiedsfestigkeit, geringe thermische Ausdehnung und gute Resistenz gegenüber aggressiven Reagenzien und Medien aus.

Damit sind Borosilicatgläser prinzipiell auch für den Einsatz als Substratglas in der Displaytechnik interessant, jedoch erfordert der Display-Herstellungsprozeß, beispielsweise für Active Matrix Liquid Displays (AMLCD), sowie die gewünschte Anwendung ein ganz spezielles Eigenschaftsprofil der Gläser:

- ein an polykristallines Silicium angepaßter thermischer Ausdehnungskoeffizient: $\alpha_{20/300} = 3,5 - 3,8 \times 10^{-6}/K$.
- eine Temperatur bei der Viskosität $10^{14,5}$ dPas von wenigstens $650^\circ C$ zur Sicherung einer hohen thermischen Prozeß- und Formstabilität des Glases während der Herstellung, insbesondere eines geringen Kompaktionsverhaltens (compaction, Schrumpf) des Glases in der Abkühlphase.
- eine alkalifreie Glaszusammensetzung, wobei ein Maximalgehalt an Alkalioxiden von $\Sigma R_2O = 1000$ ppm tolerierbar ist, um eine Vergiftung der mikrostrukturierten Dünnschicht-Transistoren durch in die Halbleiterschicht eindiffundierende Alkaliionen zu vermeiden.
- eine ausreichende chemische, d. h. hydrolytische, Säure- und Alkali-Beständigkeit gegenüber den beim Mikrostrukturierungsprozeß eingesetzten Reagenzien und Medien.
- eine relativ geringe Dichte, d. h. $\rho \leq 2,60$ g/cm³, um insbesondere bei großen Bildschirmformaten das Gesamtgewicht des Displays gering zu halten.

Darüber hinaus muß die visuelle Qualität der Glasscheiben, d. h. die Qualität bezüglich der Abwesenheit von kristallinen Einschlüssen, Knoten und Blasen sehr gut sein.

Dieses komplexe und umfangreiche Anforderungsprofil wird am ehesten durch Borosilicatgläser aus der Subfamilie der Erdalkali-Aluminoborosilicatgläser erfüllt. Die bekannten und kommerziell erhältlichen Gläser für TFT-AMLCD-Anwendungen gehören zu dieser Glasart; und so sind auch die Gläser der nachfolgend diskutierten Patentschriften bzw. -anmeldungen Vertreter dieser Gruppe. Jedoch weisen alle derzeit bekannten Gläser für Display-Anwendungen noch Nachteile auf und erfüllen nicht den gesamten Anforderungskatalog:

In der Patentschrift US 5,506,180 werden thermisch stabile und chemisch beständige Gläser u. a. für den Einsatz als TFT-Display-Glas beschrieben. Aufgrund der hohen B_2O_3 -Gehalte von 10% und mehr und der relativ niedrigen SiO_2 -Anteile (46-56%) sind solche Gläser nicht ausreichend beständig gegen Salzsäure. Auch ihre Beständigkeit gegen flußsäurehaltige Lösungen ist nur mäßig. Die Anpassung der thermischen Ausdehnung an polykristallines Silicium ist unzureichend. Die Verarbeitungstemperaturen V_A von weniger als $1150^\circ C$ sind zu niedrig, um alternativ zum Floatprozeß auch Ziehverfahren wie das Microsheet-Down-Draw-Verfahren oder das Overflow-Fusion-Verfahren anwenden zu können. Auch die angegebenen unteren Kühlttemperaturen (Strain point) von $642^\circ C$ und weniger sind zu niedrig, um eine geringe "compaction" sicher zu stellen.

Die europäische Patentschrift EP 510 544 B1 beschreibt alkalifreie Gläser, die im Floatprozeß darstellbar sind und u. a. als Substrat für verschiedene Displays und Photomasken verwendet werden. Die Gläser sind BaO- und MgO-frei und besitzen nur geringe B_2O_3 -Anteile. Ihre thermische Ausdehnung genügt mit $4,5-6,0 \times 10^{-6}/K$ nicht mehr den Anforderungen an hochwertige und sehr gut an polykristallines Silicium angepaßte TFT-Displaygläser.

Die Patentschrift EP 527 320 B1 beschreibt Flachdisplay-Anzeigevorrichtungen mit einem Strontiumaluminosilicat-Glassubstrat. Die Glaszusammensetzungen für Gläser mit hoher Entglasungsstabilität scheinen speziell auf die Eignung zur Darstellung im Overflow-Fusion-Ziehverfahren ausgerichtet zu sein. Die Dichte der Gläser und ihr thermischer Ausdehnungskoeffizient sind zu hoch.

In der japanischen JP 8-295530 A werden alkalifreie Glassubstrate beschrieben, deren Beständigkeit gegenüber Salzsäure aufgrund des hohen B_2O_3 -Gehaltes (bis zu 15 Gew.-%) gering sein wird.

Auch in den PCT-Anmeldungen WO 97/11919 und WO 97/11920 werden alkalifreie Glassubstrate beschrieben. Sie sind MgO-frei bzw. -arm. Sie können jeweils bis zu 5 Gew.-% ZnO und TiO_2 enthalten. ZnO kann durch seine Neigung zur Verdampfung aus der Glasoberfläche im Floatbad und anschließender Kondensation Glasfehler verursachen. Der mögliche hohe Gehalt an TiO_2 wird bei Verwendung von herkömmlichen Rohstoffen einen braunen Farbstich in den Gläsern bewirken, da das in üblichen Rohstoffen immer vorhandene Fe^{3+} mit Ti^{4+} einen braunen Farbkomplex bildet.

In der europäischen Patentanmeldung EP 714 862 A1 werden alkalifreie Gläser für den TFT-Flachdisplay-Einsatz beschrieben. Die Ausführungsbeispiele zeigen recht gute Display-Kennwerte, beispielsweise bzgl. der thermischen Ausdehnung, der unteren Kühlttemperatur oder der HCl-Beständigkeit. Jedoch ist das Viskositätsverhalten der Gläser für das angeblich geeignete Herstellungsverfahren "Floaten" nicht günstig, wie die Fixpunkttemperaturen T ($\log \eta = 4$) = $1310-1350^\circ C$ und T ($\log \eta = 2$) = $1710-1810^\circ C$ zeigen, die technologisch das Float- sowie das Schmelz- und Läuterverhalten entscheidend beeinflussen und zu hoch sind. Für derart hochviskose Aluminosilicatgläser mit hohen SiO_2 -Ge-

halten ist eine effiziente Läuterung äußerst problematisch. Daher werden die Gläser die geforderten hohen Anforderungen bzgl. der visuellen Qualität nicht aufweisen.

EP 672 629 A2 bzw. US 5,508,237 beschreiben Aluminosilicatgläser für Flachdisplays. Sie zeigen verschiedene Zusammensetzungsbereiche mit verschiedenen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Diese Gläser sollen angeblich nicht nur mit dem Overflow-Fusion-Ziehverfahren, sondern auch mit anderen Flachglasherstellungsverfahren verarbeitbar sein. Jedoch werden insbesondere die Gläser, die eine an polykristallines Si angepassten thermischen Ausdehnungskoeffizienten haben, sehr hohe Verarbeitungstemperaturen V_A aufweisen, die sie für den Floatprozeß ungeeignet machen. Wie bei den bisher beschriebenen Gläsern wird auch hier die visuelle Qualität nicht hoch sein, da kein Weg zu einer effektiven, insbesondere einer floatverträglichen Läuterung, gezeigt wird. Die beispielhaft genannten Läutermittel Sb_2O_3 und As_2O_3 sind aufgrund ihrer leichten Reduzierbarkeit für den Floatprozeß ungeeignet. Gleiches gilt für die optionalen Glaskomponenten Ta_2O_5 und Nb_2O_5 .

Auch bei den alkalifreien Glassubstraten für TFT-AMLCD aus der JP 9-48632 A wird die visuelle Qualität nicht hoch sein, da lediglich SiO_2 , B_2O_3 , MgO und BaO im Glas vorhanden sein müssen.

In der deutschen Patentschrift DE 38 08 573 C2 werden alkalifreie, SnO_2 -haltige Aluminosilicatgläser beschrieben, die gut schmelzbar und kostengünstig läuterbar sind. Die Gläser zeigen eine hohe chemische Beständigkeit. Sie werden als Photomaskenglas verwendet. Ihr thermisches Ausdehnungsverhalten ist mit $4,0 \times 10^{-6}/K$ noch nicht optimal an das von polykristallinem Si angepaßt. Durch ihre B_2O_3 -Freiheit bei gleichzeitig hohem Al_2O_3 -Gehalt haben die Gläser einen für Flachglasherstellungsprozesse ungünstigen Temperatur-Viskositäts-Verlauf.

Die deutsche Patentschrift der Anmelderin DE 196 17 344 C1 beschreibt ebenfalls alkalifreie, SnO_2 -haltige Gläser. Die Gläser besitzen einen relativ niedrigen SiO_2 -Anteil und einen hohen Al_2O_3 -Gehalt. Mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von ca. $3,7 \times 10^{-6}/K$ und einer sehr guten chemischen Beständigkeit sind diese Gläser geeignet für den Einsatz in der Displaytechnik. Es besteht jedoch noch Verbesserungsbedarf hinsichtlich einer wirtschaftlichen Darstellbarkeit im Float- und auch im Ziehverfahren, d. h. also hinsichtlich einer "universellen" Darstellbarkeit. Dies gilt auch für die Gläser aus der deutschen Patentschrift der Anmelderin DE 196 03 698 C1.

Es ist Aufgabe der Erfindung, Gläser bereitzustellen, die die genannten physikalischen und chemischen Anforderungen an moderne TFT-Displayglassubstrate erfüllen, Gläser, die einen prozeßgünstigen Verarbeitungstemperaturbereich sowie eine hohe Entglasungsstabilität aufweisen, so daß für ihre Herstellung – je nach spezifischem Anforderungsprofil für die unterschiedlichen TFT-Display-Typen – verschiedene Flachglas-Darstellungsverfahren, wie Floatverfahren oder Ziehverfahren (Up-draw- und verschiedene Down-draw-Verfahren) zur Anwendung kommen können. Damit werden auch die herstellbaren Dicken variabel in Bereich zwischen 30 μm und einigen mm. Solche Gläser müssen gut schmelzbar und läuterbar sein und sollten deshalb relativ niedrige Temperaturen bei der Viskosität von $10^{2,0}$ dPas aufweisen, d. h. Temperaturen von 1600–1630°C.

Die Bildung von leicht flüchtigen Boratverbindungen wie Zinkborat, Bleiborat, Bariumaluminoborat, die die innere Glasqualität beeinträchtigen können, soll vermieden werden oder zumindest minimiert werden.

Zur Herstellung von Microsheet-Scheiben im Dickenbereich zwischen 30 und 50 μm nach dem Microsheet-Down-Draw-Verfahren (MDD-Verfahren) sollten die Gläser gleichzeitig eine sehr hohe Entglasungsfestigkeit und bestimmte Verarbeitungstemperaturen V_A besitzen:

Geeignete Verarbeitungstemperaturen sind Temperaturen bei der Viskosität von 10^4 dPas von 1230 bis 1260°C. Eine Kenngröße für die Entglasungsstabilität bzw. Kristallisationsstabilität ist die maximale Kristallwachstumsgeschwindigkeit v_{max} [$\mu m/h$]. Sie gibt das größte beobachtete Längenwachstum der gebildeten Kristalle an: Bei einer Auftragung der Wachstumsgeschwindigkeit v der Kristalle gegen die Temperatur T entspricht v_{max} der Wachstumsgeschwindigkeit bei der Temperatur des maximalen Kristallwachstums, bei KG_{max} . Je kleiner v_{max} ist, desto weniger kristallines Volumen wird gebildet. Dieses v_{max} sollte hier nicht mehr als 10 $\mu m/h$ betragen.

Zur Herstellung von Glasscheiben für Display-Anwendungen im Microfloat-Verfahren, insbesondere von großformatigen, soll die Temperatur bei der 10^4 dPas-Viskosität zwischen 1230 und 1280°C betragen. Leicht reduzierbare Glaskomponenten wie As_2O_3 , Sb_2O_3 , P_2O_5 , Bi_2O_3 , PbO , CdO und auch ZnO sollten nicht in der Glaszusammensetzung enthalten sein, weil sie unter den reduzierenden Bedingungen im Floatbad zum elementaren Zustand reduziert werden können und einen grauen metallischen Oberflächenspiegel oder andere Mikrooberflächendefekte erzeugen können. Die Anforderungen an die Kristallisationsbeständigkeit sind hier nicht so hoch wie beim genannten MDD-Verfahren. So ist ein v_{max} von $\leq 30 \mu m/h$ noch ausreichend.

Für die Herstellung von sehr planen Dünnglasscheiben mit Dicken zwischen 0,5 und 1,1 mm im Overflow-Fusion-Verfahren, einem Down-Draw-Verfahren sollte das Glas eine besonders hohe Entglasungsstabilität aufweisen; d. h. ein v_{max} von höchstens 10 $\mu m/h$, vorzugsweise sogar nur von höchstens 5 $\mu m/h$, sowie eine Liquidustemperatur oder Obere Entglasungsgrenze (OEG), d. i. die Temperatur, bei der sich eventuell gebildete Kristalle wieder auflösen, möglichst weit unterhalb der Verarbeitungstemperatur V_A . V_A darf hier zwischen 1240 und 1320°C betragen. Nach dem Stand der Technik ist für solche Gläser V_A eher hoch, um eine große Differenz V_A -OEG zu erreichen. Dies ist aber insofern nachteilig, als eine hohe Verarbeitungstemperatur die Primärenergiekosten bei der Glasherstellung erhöht und die Korrosion der Feuerfestmaterialien fördert. Erstrebenswert ist also eine niedrige Obere Entglasungsgrenze.

Unabhängig von den hier diskutierten Verfahren sollte V_A 1280°C möglichst nicht überschreiten.

Die oben genannte Aufgabe wird durch ein Glas gemäß Patentanspruch 1 gelöst.

Erfindungsgemäß liegen die drei glasbildnerischen Komponenten SiO_2 , B_2O_3 und Al_2O_3 in eng definierten Gehalten, also auch in einem engen Verhältnis zueinander vor: Der SiO_2 -Anteil ist relativ hoch, nämlich wenigstens 57 Gew.-%, aber höchstens 60 Gew.-%. Der B_2O_3 -Gehalt ist eher gering und beträgt wenigstens 6,5 Gew.-% und höchstens 9,5 Gew.-%. Bevorzugt ist eine Beschränkung auf weniger als 9 Gew.-%. Der Al_2O_3 -Gehalt soll lediglich zwischen 14 und 17,5, bevorzugt zwischen 14 und 17 Gew.-% variieren. Nur so können die gewünschten niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten $\alpha_{20/300}$ im Bereich von $3,5$ bis $3,8 \times 10^{-6}/K$ bei gleichzeitig geringer Dichte ρ von höchstens $2,6 \text{ g/cm}^3$ erreicht werden. Aufgrund der wechselseitigen Beeinflussung von B_2O_3 und Al_2O_3 in der Glasstruktur kann nur im genannten engen Bereich des B_2O_3 -Gehaltes die gewünschte gute chemische und Kristallisations-Beständigkeit erzielt

werden. Niedrigere B_2O_3 -Gehalte erhöhen die Entglasungsneigung und erhöhen die thermische Ausdehnung durch direkte Beeinflussung der Al-Koordination, wo der Anteil an fünf- und sechsfach koordiniertem Aluminium zunimmt. Bei zu hohem Gehalt an B_2O_3 und Al_2O_3 nimmt die Beständigkeit gegen Salzsäure ab.

- Erdalkalioxide liegen im Glas zu insgesamt wenigstens 15 Gew.-% vor. Bei einem geringeren Anteil wären die Temperaturen bei den im Schmelz- und Formgebungsbereich benötigten Viskositäten zu hoch. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kleinen Kationen und großen Kationen der Erdalkalioxide, wobei der Zahl der kleinen Kationen überwiegen soll, wirkt sich positiv auf die Verarbeitungstemperatur aus. Daher enthält das Glas 5–8 Gew.-% MgO und 0–3,5 Gew.-% BaO, wobei ein Vorhandensein von 2–3,5 Gew.-% BaO bevorzugt ist, sowie 1–4 Gew.-% CaO und 5–8 Gew.-% SrO. Der Gesamtanteil an MgO, CaO, SrO und BaO soll dabei auf 17 Gew.-% beschränkt bleiben, da ansonsten die chemische Beständigkeit wieder abnimmt.

- Die Verwendung von SrO ist gegenüber BaO bevorzugt, um die Dichte der Gläser gering zu halten. Würde auf die schweren Oxide BaO und SrO ganz verzichtet bzw. wäre ihr Anteil zu gering, so würde die Entglasungsneigung zunehmen und würden die Transformationstemperatur sowie die Temperatur bei der Viskosität von $10^{14,5}$ dPas sinken. Bei zu hohen Anteilen an BaO und SrO würde die Verarbeitungstemperatur unakzeptabel hoch. Die BaO-freien und BaO-armen Gläser werden bevorzugt in Floatverfahren verarbeitet, während die höher BaO-haltigen Gläser vorzugsweise in Ziehverfahren verarbeitet werden.

Das Glas ist bis auf unvermeidliche Verunreinigungen frei von ZnO sowie von Alkalioxiden.

- Weiter enthält das Glas 0,4–1,5 Gew.-% ZrO_2 . ZrO_2 verbessert die chemische Beständigkeit. Sein Maximalgehalt ist durch seine Schwerlöslichkeit begrenzt. Außerdem enthält das Glas 0,4–1 Gew.-% TiO_2 . Dadurch wird die sonst oft beobachtete Solarisationsneigung der Aluminoborosilicatgläser, d. h. die Abnahme der Transmission im sichtbaren Wellenlängenbereich aufgrund von UV-VIS-Strahlung, minimiert.

- Besonders wirkungsvoll ist hierbei die Kombination von TiO_2 mit SnO_2 , das im Glas im Redoxgleichgewicht SnO_2/SnO vorliegt. Durch das Vorhandensein von 0,2–1 Gew.-%, berechnet und eingesetzt als SnO_2 , werden die bei Verwendung üblicher Rohstoffe unvermeidlichen Fe^{3+} -Ionen reduziert. Daher tritt die sonst bei TiO_2 -haltigen Gläsern häufige transmissionsmindernde Gelb-Färbung, die auf einem Fe^{3+} -haltigen Ti-Komplex beruht, nicht auf. So werden also Gläser erhalten, die bei Verwendung als Substratgläser für Anzeigevorrichtungen auch nach längerem Gebrauch eine gute Bildhelligkeit gewährleisten.

Erfindungswesentlich ist neben dem genannten SnO_2 -Gehalt das Vorhandensein von 0,1–0,5 Gew.-% CeO_2 :

- Durch die Kombination von SnO_2 mit CeO_2 wird das Redoxgleichgewicht SnO_2/SnO stabilisiert und wird eine für Aluminoborosilicatgläser außergewöhnlich gute Läutwirkung erzielt, so daß die erfindungsgemäßen Gläser die geforderte hohe visuelle Qualität aufweisen. Außerdem stabilisieren SnO_2 und CeO_2 in Verbindung mit ZrO_2 die chemische Beständigkeit der Gläser. Bei höheren CeO_2 -Gehalten nimmt die UV-Absorption zu und verschiebt sich die Absorptionskante in den VIS-Bereich.

- U. a. weil also auf die Läutermittel As_2O_3 und Sb_2O_3 verzichtet werden kann und die Gläser bis auf unvermeidliche Verunreinigungen sowohl frei von diesen Komponenten als auch von anderen leicht reduzierbaren Bestandteilen sind, sind diese Gläser nicht nur mit verschiedenen Ziehverfahren, sondern auch mit dem Floatverfahren verarbeitbar. Soll das letztgenannte Verfahren nicht zum Einsatz kommen, so kann das Glas als zusätzliche(s) Läutermittel bis zu 1,5 Gew.-% As_2O_3 und/oder Sb_2O_3 enthalten. Auch der Zusatz von je 1,5 Gew.-% Cl^- (beispielsweise als $BaCl_2$), F^- (z. B. als CaF_2) oder SO_4^{2-} (z. B. als $BaSO_4$) ist möglich. Die Summe aus As_2O_3 , Sb_2O_3 , Cl^- , F^- und SO_4^{2-} soll jedoch 1,5 Gew.-% nicht überschreiten.

Ausführungsbeispiele:

- Aus herkömmlichen Rohstoffen wurden bei 1620°C Gläser in Tiegeeln aus SiO_2 -Keramik erschmolzen, die Schmelze wurde anderthalb Stunden bei dieser Temperatur geläutert, anschließend in induktiv beheizte Platintiegel umgegossen und zur Homogenisierung 30 Minuten bei 1550°C gerührt.

Die Tabellen zeigen in den Beispielen 1 bis 5 (Tabelle 1) erfindungsgemäße Gläser mit ihren Zusammensetzungen und ihren wichtigsten Eigenschaften sowie in den Vergleichsbeispielen A bis J (Tabelle 2) nicht erfindungsgemäße Gläser.

- Die verschiedenen chemischen Beständigkeiten werden folgendermaßen angegeben: Allseitig polierte Glasplättchen der Abmessungen 70 mm × 50 mm × 2 mm werden für die angegebene Zeitdauer bei der angegebenen Temperatur mit der jeweiligen Lösung behandelt, und der Gewichtsverlust (Abtragswert) wird bestimmt und in mg/cm^2 angegeben.

H_2O : Behandlung mit Wasser für 24 Stunden bei 95°C.

HCl: Behandlung mit 5%iger Salzsäure für 24 Stunden bei 95°C.

NaOH: Behandlung mit 5%iger Natronlauge für 6 Stunden bei 95°C.

- 55 "BHF": Behandlung mit 10%iger Flußsäurelösung für 20 Minuten bei 20°C.

Als Kenngrößen für die Kristallisationsneigung (Entglasungsneigung) bzw. -stabilität sind die Obere Entglasungsgrenze (Liquidustemperatur) OEG und die maximale Kristallwachstumsgeschwindigkeit v_{max} angegeben.

Die Temperaturen für die Viskositäten $10^{14,5}$ dPas, 10^{13} dPas, $10^{7,6}$ dPas, 10^4 dPas und 10^2 dPas sind in den Tabellen als T 14,5; T 13; T 7,6; T 4 und T 2 bezeichnet.

- 60 Als weitere Eigenschaften der Gläser sind angegeben die Transformationstemperatur T_g , der thermische Ausdehnungskoeffizient $\alpha_{20/300}$ [$10^{-6}/K$] und die Dichte ρ [g/cm^3].

Tabelle 1

Beispiele: Zusammensetzungen (in Gew.-% auf Oxidbasis) und wesentliche Eigenschaften von erfindungsgemäßen Gläsern

	1	2	3	4	5	5
SiO ₂	57,0	58,8	58,6	59,0	59,5	
B ₂ O ₃	8,0	8,5	8,5	8,0	7,5	
Al ₂ O ₃	17,0	15,0	15,0	15,0	15,0	10
MgO	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
CaO	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
BaO	3,3	2,0	2,0	2,3	2,3	15
SrO	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
ZrO ₂	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
SnO ₂	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	20
TiO ₂	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	
CeO ₂	0,2	0,5	0,5	0,2	0,2	
ρ [g/cm ³]	2,56	2,54	2,53	2,54	2,55	25
$\alpha_{20/300}$ [10 ⁻⁶ /K]	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
T _g [°C]	715	704	702	708	715	
T ₂ [°C]	1605	1603	1601	1610	1612	30
T ₄ [°C]	1254	1244	1245	1252	1256	
T _{7,6} [°C]	939	929	938	936	939	
T ₁₃ [°C]	724	716	725	724	722	
T _{14,5} [°C]	667	663	667	666	665	35
OEG [°C]	1150	1210	1230	1210	1160	
v _{max} [μm/h]	4,5	8,8	10,0	7,3	8,9	
H ₂ O [mg/cm ²]	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	40
HCl [mg/cm ²]	1,0	0,9	1,0	0,8	0,6	
NaOH [mg/cm ²]	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	
"BHF" [mg/cm ²]	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	45

50

55

60

65

Tabelle 2

Vergleichsbeispiele: Zusammensetzungen (in Gew.-% auf Oxidbasis) und Eigenschaften von nicht erfindungsgemäßen Gläsern

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SiO ₂	57,0	55,8	59,0	59,5	59,5	59,5	59,5	58,0	59,8	58,8
B ₂ O ₃	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	9,3	8,0
Al ₂ O ₃	18,0	18,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	14,5	15,0
MgO	8,0	5,0	2,0	10,0	5,0	5,0	6,0	6,0	2,0	7,5
CaO	2,0	2,0	10,0	2,0	7,0	7,0	8,0	8,0	2,0	8,5
BaO	6,0	2,0	5,0	1,0	1,0	3,0	2,0	2,0	7,0	-
SrO	3,0	6,0	3,0	5,5	5,5	3,5	2,5	2,0	4,0	-
ZrO ₂	-	0,5	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
SnO ₂	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	1,0
TiO ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
CeO ₂	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2
ρ [g/cm ³]	2,61	2,54	2,61	2,59	2,59	2,59	2,58	2,60	2,53	2,53
$\alpha_{20/300}$ [10 ⁻⁶ /K]	4,0	3,6	4,5	4,0	4,2	4,2	4,1	4,1	3,6	3,8
T _g [°C]	738	717	726	736	722	724	727	735	704	690
T ₂ [°C]									>1700	
T ₄ [°C]		1254			1230	1234	1215	1224	1316	1204
T _{7,6} [°C]		942					915	921	959	901
T ₁₃ [°C]		729					716	710	714	698
T _{14,5} [°C]		670					665	661	660	645
OE _g [°C]	>1250	1150	>1250	>1250	>1250	>1250	>1250	>1250	1150	1240
v _{max} [μm/h]	51	4,4	28	40	38	35	50	62	4,4	16
H ₂ O [mg/cm ²]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
HCl [mg/cm ²]	0,3	2,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,9
NaOH [mg/cm ²]	0,6	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	1,2	1,0
"BHF" [mg/cm ²]	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,6

Auch die Gläser aus den Vergleichsbeispielen besitzen jeweils einzelne sehr gute Eigenschaften, jedoch erfüllt – im Gegensatz zu den erfindungsgemäßen Gläsern – keines der Vergleichsgläser das gesamte Anforderungsprofil an ein Displaysubstratglas für TFT-Anwendungen: zu geringe B₂O₃-Anteile verringern die Entglasungsstabilität und setzen die thermische Ausdehnung herauf (Beispiele A, C–H). Ein zu hoher Gehalt an B₂O₃ und Al₂O₃ setzt die Beständigkeit gegen Salzsäure herab (Beispiel B). Beispiel I und Beispiel J verdeutlichen die Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses von kleinen Erdalkaliionen zu großen: Bei einer "richtigen" Gesamtmenge an Erdalkalioxiden, aber zu wenig MgO und zuviel BaO (Beispiel I), ist die Verarbeitungstemperatur sehr hoch, speziell zur Verarbeitung im Floatprozeß zu hoch. Beim Fehlen von sowohl BaO als auch SrO (Beispiel J) ist v_{max} recht hoch und liegt die Liquidustemperatur oberhalb der Verarbeitungstemperatur.

Dagegen vereinen die erfindungsgemäßen Gläser mit ihrem eng definierten Zusammensetzungsbereich sämtliche diskutierten Eigenschaften in sich:

- Ihr thermischer Ausdehnungskoeffizient $\alpha_{20/300}$ ist sehr gut an polykristallinen Silicium angepaßt.
- Ihre Dichte ist sehr gering.
- Ihre chemischen Beständigkeiten sind ausgezeichnet.
- Sie besitzen eine ausreichende Solarisationsstabilität.
- Sie besitzen günstige Verarbeitungstemperaturen ($V_A \leq 1280^\circ\text{C}$)
- Die Temperatur bei der Viskosität von $10^{14,5}$ dPas beträgt wenigstens 650°C .
- Die Gläser sind alkalifrei.
- Die Gläser besitzen eine sehr gute Kristallisationsbeständigkeit.
- Die Gläser lassen sich aufgrund ihres Temperatur-Viskositätsverlauf und ihrer geringen Kristallisationsneigung, solange sie frei von leicht reduzierbaren Bestandteilen sind, sowohl mit den verschiedenen Ziehverfahren als auch

mit dem Floatverfahren verarbeiten. Es versteht sich jedoch, daß ein konkretes Glas aus dem erfindungsgemäßen Zusammensetzungsbereich aufgrund seines ganz speziellen Eigenschaftsprofils für das eine Verfahren noch besser geeignet ist als für das andere. Dem Fachmann ist es leicht möglich, aufgrund der hier gemachten Angaben das für die jeweilige Anwendung und die speziellen Bedürfnisse optimale Glas auszuwählen.

– Die Gläser besitzen aufgrund der ausgewogenen Kombination an Bestandteilen, insbesondere an Läutermitteln, eine sehr gute visuelle Qualität. 5

Patentansprüche

1. Alkalifreies Aluminoborosilicatglas, das folgende Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) aufweist: 10

SiO ₂	57–60	
B ₂ O ₃	6,5–9,5	
Al ₂ O ₃	14–17,5	15
MgO	5–8	
CaO	1–4	
SrO	5–8	
BaO	0–3,5	
mit MgO + CaO + SrO + BaO	15–17	20
ZrO ₂	0,4–1,5	
TiO ₂	0,4–1	
CeO ₂	0,1–0,5	
SnO ₂	0,2–1	

2. Auf einer Floatanlage herstellbares Aluminoborosilicatglas nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es bis auf unvermeidliche Verunreinigungen frei ist von Arsenoxid und Antimonoxid. 25

3. Aluminosilicatglas nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich enthält:

As ₂ O ₃	0–1,5	30
Sb ₂ O ₃	0–1,5	
Cl [–]	0–1,5	
F [–]	0–1,5	
SO ₄ ^{2–}	0–1,5	
mit As ₂ O ₃ + Sb ₂ O ₃ + Cl [–] + F [–] + SO ₄ ^{2–}	≤ 1,5	35

4. Aluminoborosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, das einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten $\alpha_{20/300}$ zwischen $3,5$ und $3,8 \times 10^{-6}/K$, eine Temperatur bei der Viskosität $10^{14,5}$ dPas von wenigstens 650°C, eine Temperatur bei der Viskosität 10^4 dPas von $\leq 1280^\circ C$, eine Dichte ρ von höchstens $2,60 \text{ g/cm}^3$ und einen Gewichtsverlust von höchstens $1,0 \text{ mg/cm}^2$ nach 24stündiger Behandlung in 5%-iger Salzsäure bei $95^\circ C$ aufweist. 40

5. Verwendung des Aluminoborosilicatglases nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4 als Substratglas in der Displaytechnik. 45

45

50

55

60

65

- Leerseite -